

Aansluiting op ronde koepel

Aanbrengen van de afdichting

- De dakafdichting 50 mm doortrekken tegen de opstand, zo nodig insnijdingen maken en aankleven met contactlijm. De wapening wordt vooraf gebroken om spanningen te vermijden.
- De opstand bekleden met segmentvormige stroken tot 100 mm minimum plat op het dakvlak. De lengte van deze stroken hangt af van de diameter van de koepel. In het dakvlak wordt de wapening eveneens vooraf gebroken.

Renovatie op een bestaande bitumineuze afdichting

Bijkomende tekst:

De losse delen van de bestaande bitumineuze afdichting verwijderen.

Bij plaatselijke herstelling de ontstane holte vullen met nieuwe bitumineuze stroken.

Kleven opstanden

- De ondergrond vooraf zorgvuldig reinigen met verdunner (metaal en kunststof).
- De dakafdichting met aangepaste contactlijm door tweezijdige verlijming of met aangepaste hechtprimer (zelfklevende baan) tegen de opstanden kleven.
- De nodige ontluchtingstijd in acht nemen.
- De strook met een handrol tegen de opstand aandrukken om een goede hechting te bekomen.
- Bij opstanden hoger dan 250 mm bovenaan een bijkomende mechanische verankering voorzien en de opstanden bij voorkeur uitwerken met afzonderlijke stroken uit dezelfde dakafdichting.

