

TECHNISCHE FICHE

Versie: 11/2015

Alulon MF

Materiaalbeschrijving

ALULON MF is een zilvergrijze coating op basis van polymeren, bitumen en aluminiumschilfers.

Ondergronden

Alle EPDM-membranen type RESITRIX en RESISTIT.

Verpakking

Metalen bus van 12,5 kg.

Toepassingsgebieden

Mogelijke afwerkingslaag op Resitrix of Resistit voor :

- ✓ brandklasse A1 volgens NBN S21-203
- ✓ houdt mos- en algengroei tegen op het dak, zodat het regenwater helder blijft
- ✓ een zilvergrijze kleur te geven aan het dakoppervlak : 2 lagen zijn noodzakelijk voor een egale kleur
- ✓ weerkaatsing van de zon : mildert de temperatuur van de zon bij daken met onvoldoende isolatie

Opslagvoorschriften

- ✓ bewaring bij temperaturen van + 5 °C à 20 °C
- ✓ houdbaarheid minstens 12 maanden in de originele en gesloten verpakking

Verbruik

- ✓ één laag ± 150 g/m² - volstaat voor A1 brandklasse
- ✓ twee lagen ± 250 g/m² - nodig om een egale kleur te bekomen

Verwerkingsvoorschriften

- ✓ ondergrond droog, vet- en stofvrij
- ✓ dakoppervlak vooraf reinigen met een hogedrukspuit indien een lange periode verloopt tussen het leggen van het membraan en het aanbrengen van de coating
- ✓ weersomstandigheden voldoende stabiel, d.w.z. niet regenen tijdens en tot 4 u. na het aanbrengen van de coating
- ✓ verwerking goed oproeren voor gebruik
aanbrengen met een lamsvelrol of blokborstel
niet verwerken onder +5 °C
relatieve luchtvochtigheid 80 %
binnen de 12 maanden na fabricatie
niet roken, gassen niet inademen
- ✓ droogtijd stofvrij na 4 u.
droog na 24 u.

Technische service

Voor meer informatie neemt u contact op met het RESITRIX-team.

I.R.S-Btech nv sa

Europalaan 73

9800 Deinze

Tel. : 09 321 99 21

Mail : info@resitrix.be

Bestek

De RESITRIX-lastenboekmotor met alle beschikbare bestekteksten vindt u terug op www.resitrix.be.

- ✓ RESITRIX-lastenboekbeschrijvingen voor platte daken in enkele muisklikken!
- ✓ De opbouw van een volledig dak, van dampscherm tot dakafdichting!