

VERWERKINGSTIJD

De verwerkingstijd bedraagt onge-veer 30 minuten bij normale weers-omstandigheden en varieert afhan-kelijk van het weer, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Wij raden echter een verwerkingstijd van 5 tot 10 minuten aan. De lijm moet worden verwerkt binnen uiterlijk 30 minuten en voordat er huidvorming plaatsvindt.

OPLOS- EN REINIGINGSMIDDELEN

Na gebruik moet het gebruikte gereedschap direct met de reiniger G 500 schoon worden gemaakt. De reiniger G 500 is geschikt voor het ontvetten van metalen on-dergronden en voor het reinigen van licht vervuilde apparaten en gereedschappen. Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG

PU-LMF-02 is gevoelig voor vocht en moet daarom luchtdicht afgesloten in een droge omgeving wor-den bewaard. Daarom moet u de aangebroken verpakking zorgvuldig sluiten en deze op tijd verbruiken. De optimale opslagtemperatuur ligt tussen + 5 °C en + 25 °C. In de ongeopende, originele verpakking bedraagt de bewaartijd onder de hierboven genoemde omstandig-heden 9 maanden. Tegen vorst beschermen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BASIS	polyurethaan
KLEUR	blauw
CONSISTENTIE	vloeibaar, goed strijkbaar
DICHTHEID	ca. 1065 kg/m ³
VISCOSITEIT (BIJ + 23° C)	≈ 6.500 mPas
TEMPERATUURBE- STENDIGHEID	- 40° C tot + 80° C
VERBRUIK	Ø 200 g/m ²

VERPAKKINGSEENHEID

6 Kg per Jerrycan