

TECHNISCHE FICHE

Versie: 11/2015


Resitrix SK partial bond






Materiaalbeschrijving

RESITRIX SK partial bond is een afdichtingmembraan in EPDM-rubber met lasbare overlappen. Het membraan bestaat uit:

- ✓ een toplaag in EPDM-rubber met intern wapeningnet in glasvezeldraden en aan beide zijden voorzien van een speciale hechtlaag in TPE met SBS
- ✓ een onderlaag in partieel zelfklevende SBS gemodificeerde bitumen

Opbouw



-  TPE-laag met SBS
-  EPDM rubber
-  wapening
-  SBS hoogpolymeer
-  TPE-hechtlaag met SBS

Afmetingen

- ✓ dikte: 2,5 mm +/- 10 %
- ✓ lengte: 10 m per rol
- ✓ breedte: 1 m
- ✓ gewicht: 2,75 kg/m²

Toepassingsgebieden

Speciaal ontwikkeld voor gekleefde uitvoeringen met de hechtprimer FG 35:

- ✓ éénlaags gekleefde toepassing op PUR of PIR-isolatie
- ✓ renovaties op oude bitumineuze afdichtingen

Elk Resitrix SK partial bond-dak is perfect geschikt voor de recuperatie van regenwater. Bij gebruik voor toilet of wasmachine, moet het regenwater gefilterd worden, met de Aquafon regenwaterfilter.

Producteigenschappen


Het membraan heeft de Belgische technische goedkeuring met het nummer ATG 1790.

✓ treksterkte	≥ 400 N/50 mm volgens EN 12311-2
✓ rekvermogen	≥ 400 % volgens EN 12311-2
✓ soepelheid bij lage temperaturen:	-45 °C volgens EN 495-5
✓ nageldoorscheurweerstand	≥ 200 N/mm volgens EN 12310
✓ overlapverbinding:	
• afschuifsterkte:	≥ 200 N/50 mm volgens EN 12317-2
• afpelweerstand	≥ 80 N/50 mm volgens EN 12316-2
✓ vrije krimp	< 0,5 % volgens EN 1107-2
✓ brandgedrag volgens ATG:	voldoet rechtstreeks aan B _{ROOF} (t1) voldoet aan A1 mits Alulon MF afwerking



Hechtprimer FG 35

FG 35 is een primer op basis van synthetisch rubber en hars met organisch halogeenvrij oplosmiddel. Kan aangebracht worden op de ondergrond met lamsvelrol, kwast of kan met een drukvat gespoten worden.



Hechtprimer FG 35 met drukvat gespoten

De hechtprimer wordt in het platte vlak en tegen opstanden volledig aangebracht.

Tegen opstanden wordt de hechtprimer op de volledige oppervlakte aangebracht en afgewerkt met

RESITRIX SK W full bond.

Verbruik : 200 g/m² vol gekleefd.

Op zeer zuigende ondergrond of ruwe leischilfer is het nodig de hechtprimer in twee lagen aan te brengen.

De hechtprimer volledig laten drogen (± 35 min.).

RESITRIX SK partial bond wordt tussen 35 min. en 10 uren na het aanbrengen van de hechtprimer uitgerold op de ondergrond, na wegtrekken van de antikleefolie en wordt op de ondergrond met een borstel aangedrukt in de hechtprimer.

Overlappen lassen met warme lucht

De overlappen worden uitsluitend met warme lucht gelast met bv. een Leister lasautomaat of handapparaat met plat mondstuk breedte 40 mm. Men moet er op letten dat een gelijkmatige bitumenuitstulping wordt bekomen uit de naad. Het lassen van de overlappen met de brander is verboden. De overlapbreedte bedraagt min. 50 mm bij gekleefde of losliggende toepassingen.



Technische service

Voor meer informatie neemt u contact op met het RESITRIX-team.

VM Building Solutions

Europalaan 73

9800 Deinze

Tel. : 09 321 99 21

Mail : info@resitrix.be

Bestek

De RESITRIX-lastenboekmotor met alle beschikbare bestekteksten vindt u terug op www.resitrix.be.

- ✓ RESITRIX-lastenboekbeschrijvingen voor platte daken in enkele muisklikken
- ✓ De opbouw van een volledig dak, van damp scherm tot dakafdichting!